



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Тавабилко»

625013, Российская Федерация, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.122, офис 3.
ОГРН 1207200007640 ИНН/КПП7203502418/720301001

Эмаль ПФ 115

MARTA

ЭМАЛЬ ПФ-115



Эмаль ПФ-115 MARTA для защитно-декоративного окрашивания различных поверхностей, таких как металл, дерево и другие материалы. Подходит для использования как внутри, так и снаружи помещений.

Обеспечивает надежную защиту оснований от влаги, перепадов температур, химических и минеральных соединений. Марта ПФ-115 предотвращает образование коррозии и грибковых отложений, обеспечивает долговечность и улучшает внешний вид поверхности. Защитные свойства эмали сохраняются в течение не менее двух лет.

Поставляется в объёме: 0.9кг, 1.9кг, 5кг, 6кг и 20кг.

Бренд – Марта

Тип работ – Для внутренних работ. Для наружных работ

Область применения – Забор, Стены, Декоративные элементы

Основа ЛКМ – Алкидная

Разбавитель – Уайт-Спирит, Скипидар

Основание – Металл, Дерево, Бетон, Кирпич.

Способ нанесения – Кисть, Валик, Распылитель

Температура хранения – от -40 до +40 °С

Температура применения - от -50 до +60°С

Температура эксплуатации - от -50 до +60°С

Срок годности - 24 месяца.

Расход на 1 слой - от 100 до 180г/м2

Эмаль ПФ-115 Марта выполняет защитно-декоративную функцию. Благодаря чему поверхность защищена от негативных факторов окружающей среды (влага, перепады температур), химических и минеральных соединений, на ней не образуются коррозионные и грибковые отложения, при этом окрашиваемая поверхность имеет красивый и насыщенный цвет;

Подготовленная, грунтованная поверхность, сохраняет защитные свойства не менее 2-х лет.

Морозоустойчивость. Температура эксплуатации обработанных поверхностей допустима в диапазоне от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$, а также хранение и транспортировка, и при этом эмаль не утрачивает заявленных физико- химических особенностей.

Рекомендации по работе:

Работы выполнять в защитных очках, резиновых перчатках, респираторной маске;

Если при хранении на поверхности эмали образуется пленка, ее следует удалить;

Перед применением эмаль, необходимо тщательно перемешать до однородного состояния и выдержать до удаления пузырьков. Наносить кистью, валиком, пневматическим распылителем при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, в хорошо вентилируемом помещении или на улице. При необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости Уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), скипидаром или их смесью в соотношении не более 10% от массы эмали. Под покраску пневматическим распылителем не более 20%. После замораживания краску необходимо выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания без принудительного нагревания;

Время высыхания не более 14 часов при температуре $+20^{\circ}\text{C}$ Рекомендации по хранению:

Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца со дня изготовления в оригинальной герметично закрытой таре в сухом, защищенном от влаги, прямых солнечных лучей и других источников тепла месте, при температуре от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

Не допускать к месту хранения детей и животных.

Меры предосторожности:

Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня.

Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. Не использовать в работе эмаль и истекшим сроком годности (24 месяца с момента изготовления). Эмаль ПФ-115 Марта относится к легковоспламеняющимся составам, производить работы рядом с источниками открытого огня - запрещено. При попадании на кожные покровы смыть растворителем и нанести мазь или крем, при попадании на слизистые оболочки – промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Запрещено утилизировать остатки эмали в канализацию, сточные воды и т.д.