

## ОЕМ-Pos03-50K

### ПРИПОИ С КАНИФОЛЬЮ ПОС-50

Припои с канифолью ПОС-50 Онлайн Монтаж **предназначены для пайки и лужения радио- и электроаппаратуры, печатных схем, где недопустим перегрев.**

Припой характеризуется хорошей тепло- и электропроводностью, а также обладает антикоррозийными свойствами, что позволяет использовать паяные соединения во влажных средах.



ОЛОВО



СВИНЕЦ



ГОСТ  
21931-76



ТЕМПЕРАТУРА  
ПЛАВЛЕНИЯ

- Не требует отмывки.
- Соответствует ГОСТ 21931-76.
- Содержание канифоли 2,2%.
- Для удобства хранения поставляется в пластмассовой баночке.



Код продукта	Диаметр, мм	Вес, г	Состав	Температура плавления, °С	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
ОЕМ-Pos03-50K-0.8-B16	0,8	16	50% олово, 50% свинец	183-209	пластиковая банка	300/20/1	4650230 90160 6
ОЕМ-Pos03-50K-1-B16	1	16	50% олово, 50% свинец	183-209	пластиковая банка	300/20/1	4650230 90161 3
ОЕМ-Pos03-50K-1.5-B16	1,5	16	50% олово, 50% свинец	183-209	пластиковая банка	300/20/1	4650230 90162 0
ОЕМ-Pos03-50K-2-B16	2	16	50% олово, 50% свинец	183-209	пластиковая банка	300/20/1	4650230 90163 7