



Тросы жесткие, плетение 1X19



BEST

d	вес, кг/п.м.	мин.нагрузка на разрыв, кН
1	0,005	0,825
1,5	0,012	1,860
2	0,020	3,300
2,5	0,031	5,150
3	0,045	7,420
4	0,080	13,200
5	0,124	20,600
6	0,178	29,700
7	0,243	40,400
8	0,317	51,800
10	0,495	82,500
12	0,713	119,000
14	0,971	162,000
16	1,270	211,000

Материал	
A2 A4	250
A2 A4	250
A2 A4	250
A2 A4	250
A2 A4	250
A2 A4	250
A2 A4	250
A2 A4	250
A2 A4	250
A2 A4	250
A2 A4	250
A2 A4	250
A2 A4	250
A2 A4	250
A2 A4	250

ЖЕСТКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ