

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА N 566**Продукция:** Смазка МС 4115-2**ТУ 20.59.41-042-45540231-2022****Партия №:** 08**Количество:** 1700 кг**Дата изготовления:** апрель 2023

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Фактические показатели
1	Внешний вид и цвет	Однородное мазеобразное вещество бежевого цвета	Соответствует
2	Температура каплепадения, °С, не ниже	180	190
3	Коллоидная стабильность, %, не более	12	11,4
4	Значение пенетрации перемешанной смазки при плюс 25 °С, 1/10 мм	265-295	270
5	Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения: критическая нагрузка (P_K), кгс, не менее	94	94
6	Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения: нагрузка сваривания (P_c), кгс, не менее	250	250
7	Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения: диаметр пятна износа (D_w) при постоянной нагрузке 40 кгс, мм, не более	0,65	0,50
8	Испытание на коррозию на пластинах из стали	выдерживает	соответствует
9	Содержание воды	«следы»	соответствует
10	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	соответствует

Свидетельство о приёме**Продукция:** Смазка МС 4115-2 (Битекс GP2 general purpose)**Партия №:** 08**Соответствует ТУ 20.59.41-042-45540231-2022**

Начальник цеха _____

Инженер группы контроля качества _____



Панкратова Н. Н.

Румянцев Д. С.

Свидетельство об упаковке**Продукция:** Смазка МС 4115-2 (Битекс GP2 general purpose)**Партия №:** 08**Упакован(а) согласно требованиям ТУ 20.59.41-042-45540231-2022****Тара:** ведро 18 кг**Гарантийные обязательства**Предприятие гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий в течение **5 лет** со дня изготовления при условии соблюдения требований по транспортированию и хранению.**Рег. номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.23989/22**Дата регистрации декларации о соответствии:** 10.10.2022