

Назначение

Предназначены для соединения в пролетах защищенных проводов СИП-3. Прочность заделки 95% от разрывного усилия жилы.

Провода со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки, после чего гильза опрессовывается. Электрический контакт обеспечивается опрессовкой, а герметичность – эластомерным уплотнением.

Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017

Тех. характеристики

Наименование	Провод СИП-3		Размеры гильзы, мм		Матрицы для опрессовки
	Номинальное сечение, мм ²	Диаметр, мм	Наружный диаметр, D	Длина, L	
MJRP-120N	120	12,5-13,1	25	180	E 215