

ОЕМ-Pos03-61K

ПРИПОИ С КАНИФОЛЬЮ ПОС-61

Припои с канифолью ПОС-61 Онлайт Монтаж **предназначены для пайки и лужения радио- и электроаппаратуры, печатных схем, где недопустим перегрев.**

В припое содержится канифоль высшего сорта марки А, которая обеспечивает прочное соединение.



61%

ОЛОВО

39%

СВИНЕЦ

ГОСТ

21931-76

183–
190 °C

ТЕМПЕРАТУРА
ПЛАВЛЕНИЯ

- Не требует отмывки.
- Соответствует ГОСТ 21931-76.
- Содержание канифоли 2,2%.



| Код продукта | Диаметр, мм | Вес, г | Состав | Температура плавления, °C | Упаковка | Кол-во штук в коробке | Штрихкод |
|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| ОЕМ-Pos03-61K-0.8-B10 | 0,8 | 10 | 61% олово, 39% свинец | 183-190 | пластиковая банка | 300/20/1 | 4650230 90096 8 |
| ОЕМ-Pos03-61K-1-B10 | 1 | 10 | 61% олово, 39% свинец | 183-190 | пластиковая банка | 300/20/1 | 4650230 90097 5 |
| ОЕМ-Pos03-61K-1.5-B10 | 1,5 | 10 | 61% олово, 39% свинец | 183-190 | пластиковая банка | 300/20/1 | 4650230 90098 2 |
| ОЕМ-Pos03-61K-2-B10 | 2 | 10 | 61% олово, 39% свинец | 183-190 | пластиковая банка | 300/20/1 | 4650230 90099 9 |