



## РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001

198095 Санкт-Петербург ул. Промышленная 40А оф. 108

[www.smazka.ru.com](http://www.smazka.ru.com) / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / [partner@smazka.ru](mailto:partner@smazka.ru)

### Трансмиссионное масло для бесступенчатых коробок передач VMPAUTO CVT Multi

#### Техническое описание продукта

Масло для бесступенчатых коробок передач VMPAUTO CVT Multi специально разработано для использования в цепных и ременных коробках передач типа CVT.

VMPAUTO CVT Multi – полностью синтетическое масло на основе смеси высокоочищенного гидрокрекингвого базового масла, полиальфаолефинов и эстеров, в комбинации с многофункциональным пакетом присадок.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Повышенная защита деталей вариатора от износа.
- Обладает отличными смазывающими и низкотемпературными свойствами.
- Высокая устойчивость к окислению и долгий срок службы.
- Эффективная защита черных и цветных металлов от коррозии.
- Обеспечивает плавное бесступенчатое переключение передач при низких и при рабочих температурах.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:



Осторожно! H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P280: Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P337+P311: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** (могут отличаться в зависимости от партии в пределах нормативной документации ООО «ВМПАВТО»):

Показатель	Значение	Метод
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,842	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	35,0	ASTM D 7042
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	7,6	ASTM D 7042
Динамическая вязкость при -40 °С, мПа*с	8500	ISO 9262
Индекс вязкости	193	ASTM D 2270
Температура застывания, °С	-43	ASTM D97



## РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001

198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108

[www.smazka.ru.com](http://www.smazka.ru.com) / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / [partner@smazka.ru](mailto:partner@smazka.ru)

Температура вспышки, °С	> 200	ASTM D92
-------------------------	-------	----------

### РЕКОМЕНДАЦИИ:

- VW/Audi TL 521 80 (G 052 180 A2)
- BMW Mini Cooper EZL 799A
- Dodge/Jeep/Chrysler NS-2
- Chery CVT
- GM/Saturn DEX-CVT
- Honda CVT
- Hyundai/Kia SP III/CVTF H1
- Lexus Fluid TC/FE
- Mazda CVT 3320
- Mitsubishi Diaqueen CVTF-J1/J4
- Nissan NS1, NS-2, NS-3
- Suzuki CVTF Green 1/2 / TC/NS-2
- Toyota CVTF TC/FE

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Хранить при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.