



РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001

198095 Санкт-Петербург ул. Промышленная 40А оф. 108

www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru



МС 4115-00/000

жидкая смазка для централизованных систем смазывания

ТУ 20.59.41-042-45540231-2022

DIN 51502/DIN 51825: KP 00/000 K-40



ОПИСАНИЕ:

Пластичная смазка серии МС 4115 -00/000 – это высококачественная многоцелевая смазка с отличными противозадирными и противоизносными свойствами, производимая на основе минеральных масел с высоким индексом вязкости с использованием литиевого загустителя. Смазка МС 4115-00/000 разработана для подшипников качения и скольжения, шарниров и поверхностей скольжения, широко распространенных в промышленном и транспортном оборудовании.

СВОЙСТВА:

- Высокое сопротивление износу.
- Универсальность.
- Широкий диапазон рабочих температур.
- Совместимость с большинством других смазок с обычными мыльными загустителями.
- Устойчивость к окислению.
- Высокая механическая стабильность.
- Хорошая адгезия к металлам.
- Прокачивается в централизованных системах подачи смазки.

ПРИМЕНЕНИЕ:

МС 4115-00/000 предназначена для использования в лубрикаторах и централизованных системах подачи смазки, может использоваться в зубчатых и цепных передачах, требующих консистентной смазки, а также высокоскоростных средненагруженных подшипниках. Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 120 °С.



РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001

198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108

www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Тип загустителя	литиевый	-
Тип базового масла	минеральное	-
Цвет	от желтого до светло коричневого	визуально
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, мм ² /с	50	ГОСТ 33
Температура каплепадения, °С, не ниже	160	ГОСТ 6793
Пенетрация при 25 °С, 0,1 мм	400-475	ГОСТ 5346
Класс консистенции по NLGI	00/000	-
Коллоидная стабильность, %, не более	-	ГОСТ 7142
Наименьшая рекомендованная температура использования в АЦСС, при которой остаточное давление в вентмере Линкольна составляет не более 550 psig, °С	-35	ГОСТ 9.080
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при плюс (20±5) °С: - критическая нагрузка Рк, кгс, не менее - нагрузка сваривания Рс, кгс, не менее - показатель износа Ди при осевой нагрузке 40 кгс и продолжительности испытания 1 час, мм, не более	94 250 0,65	ГОСТ 9490