

Предназначены для соединения в пролетах изолированных фазных жил СИП-2. Жилы со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки и прессуются по разметке матрицами E140, E173, E215 через изоляцию гильзы. Электрический контакт обеспечивается опрессовкой, а герметичность – эластомерным уплотнением. Прочность заделки – 60% от разрывного усилия жилы. Имеют изолированный корпус. Заполнены контактной смазкой. Изготавливаются по ТУ 3449-007-52819896-2010.

## Тех. характеристики

### Для токопроводящих жил СИП-2

Наименование	Номинальное сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Цвет кольца	Длина, мм	Матрица опрессования	Масса, г, не более	Кол-во шт. в упаковке, шт.
МЖРТ-150	150	Фиолетовый	100	E215	80	10