

## OEM-Pos01-63K

### ПРИПОИ С КАНИФОЛЬЮ ПОС-63

Припои с канифолью ПОС-63 Онлайт Монтаж **предназначены для пайки и лужения радио- и электроаппаратуры, печатных схем, где недопустим перегрев.**

Низкое содержание вредных примесей в сплаве обеспечивает высокую пластичность и стойкость к коррозии.



**63%**

ОЛОВО

**37%**

СВИНЕЦ

**ГОСТ**

21931-76

**183–190 °C**

ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ

- Высокая стойкость к коррозии.
- Быстрый и экономичный процесс пайки.
- Совпадение точек солидуса и ликвидуса.
- Не требует отмывки.
- Соответствует ГОСТ 21931-76.
- Содержание канифоли 2,2%.



| Код продукта           | Диаметр, мм | Длина, м | Состав                | Температура плавления, °C | Упаковка | Кол-во штук в коробе | Штрихкод        |
|------------------------|-------------|----------|-----------------------|---------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| OEM-Pos01-63K-0.8-S0.8 | 0,8         | 0,8      | 63% олово, 37% свинец | 183–190                   | спираль  | 600/50/1             | 4650230 90040 1 |
| OEM-Pos01-63K-1-S0.8   | 1           | 0,8      | 63% олово, 37% свинец | 183–190                   | спираль  | 600/50/1             | 4650230 90041 8 |
| OEM-Pos01-63K-1.5-S0.8 | 1,5         | 0,8      | 63% олово, 37% свинец | 183–190                   | спираль  | 600/50/1             | 4650230 90042 5 |
| OEM-Pos01-63K-2-S0.8   | 2           | 0,8      | 63% олово, 37% свинец | 183–190                   | спираль  | 600/50/1             | 4650230 90043 2 |