

ИНДЕКС
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
26 дБ

SOUNDLOCK K-FONIK GK

Эластомерный звукоизолирующий материал повышенной плотности на основе каучука. В основе используются компоненты, позволяющие не терять материалу свои свойства на всём сроке эксплуатации. Не содержит в своём составе свинца и вредных примесей, не представляет опасности для здоровья человека.


ПРИМЕНЕНИЕ:

- ▶ звукоизоляция стен
- ▶ звукоизоляция перегородок
- ▶ звукоизоляция перекрытий

Материал удобен в работе, легко режется, не имеет неприятного запаха, устойчив к воздействию пламени.

Материал может выпускаться как с клеевым слоем, так и без него, аббревиатура AD.

АКУСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛА



SOUNDLOCK K-FONIK GK ► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Индекс звукоизоляции (Rw), дБ (2 мм / 3,7 мм)	26 / 31
Удельный вес, кг/м ² (2 мм / 3,7 мм)	4 / 7,8
Плотность, кг/м ³	2000
Сила на разрыв, кг/с	6,83
Прочность при растяжении, МПа	3,8
Относительное удлинение при разрыве, %	145,93
Группа горючести	Г1

SOUNDLOCK K-FONIK GK ► ФОРМА ВЫПУСКА

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА, м	ШИРИНА, м	ТОЛЩИНА, мм	КРАТНОСТЬ, м ²
SoundLock K-FONIK GK 2 мм	2,5	1,2	2	3
SoundLock K-FONIK GK AD 2 мм	2,5	1,2	2	3
SoundLock K-FONIK GK 3.7 мм	2,5	1,2	3,7	3
SoundLock K-FONIK GK AD 3.7 мм	2,5	1,2	3,7	3