



ИННОВАЦИИ
В СМАЗКАХ

ООО «VMPAUTO», 198095, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная д. 40 а,
тел.: +7 812 601 05 56, 601 05 55, факс: +7 812 601 05 57, 601 05 59,
ИНН – 7814069526; КПП – 780501001; ОКПО – 45540231; ОГРН – 1027807581372
WWW.SMAZKA.RU

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № УРНФ-001192

Смазка Bitex Blue X 2, 18кг евроведро
ТУ 0254-037-45540231-2014

Рег. номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA.05.B.55107/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.07.2023

Партия №: 011-25
Количество: 2 299 кг.
Дата изготовления: 26.02.2025
Тара: Ведро 20 л

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытаний	Норма по ТУ	Фактические показатели
1	Внешний вид смазки	ГОСТ 3276	Однородное мазеобразное вещество	Соответствует
2	Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения при (20±5)°С: диаметр пятна износа Ди, (нагрузка 392 Н, 1 час), мм, не более	ГОСТ 9490 или ГОСТ 32501	0,65	0,57
3	Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	ГОСТ 7142	12	10,3
4	Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения: критическая нагрузка (Рк), кгс, не менее	ГОСТ 9490 или ГОСТ 32501	94	94
5	Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения при (20±5)°С: нагрузка сваривания Рс, Н (кгс), не менее	ГОСТ 9490 или ГОСТ 32501	299	299
6	Значение пенетрации для класса консистенций по NLGI перемешанной смазки при плюс 25 °С, 1/10 мм, в	ГОСТ 5346 или ГОСТ ISO 2137	265-295	270
7	Температура каплепадения, °С, не менее	ГОСТ 6793, ГОСТ 32322, ГОСТ ISO 2176 или ГОСТ 22204	280	281
8	Вымываемость водой из подшипника при плюс 79°С, %, не более	ASTM D1264	8	Соответствует
9	Ускоренное испытание на коррозию на различных	ГОСТ 9.080	Выдерживает	Соответствует
10	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6479, ГОСТ 1036 или ГОСТ 9270	0,03	Соответствует
11	Массовая доля свободных кислот, мг КОН / 1 г. смазки, не более	ГОСТ 6707	3,5	Соответствует
12	Массовая доля свободных щелочей, % NaOH, не более	ГОСТ 6707	0,2	Соответствует
13	Низкотемпературный момент вращения ступичного подшипника при минус 40°С, Н•м, не более	ASTM D4693	10	Соответствует
14	Содержание воды	ГОСТ 1547 или ГОСТ 2477	Следы	Соответствует

Инженер группы контроля качества:

Дата выдачи паспорта: 06.03.2025
Хранение: по ГОСТ 1510

Нотерзор Александра Сергеевн

