Технические характеристики

Тип	SILARM-3	SILARM-81
Количество смешиваемых компонентов	1	2
Пропорция компонентов	—	1:100
Время жизнеспособности смеси компонентов, час	—	⩾1
Время вулканизации, час	не вулканизуется	24
Теплостойкость, °С	180	200
Хладостойкость, °С	–60	–60
Теплопроводность не менее, Вт/м°С	0,8	0,7
Плотность не менее, г/см^3	2,5	2,3
Срок службы	10 лет	

Пример применения



Паста SILARM наносится с помощью пистолета и шпателя в зазор между обогреваемой трубой и трубчатым нагревателем или кабелем для улучшения теплового контакта.