


Высокотемпературные фторэластомерные термоусадочные трубки 2:1

Тип: **ТТ-200** по ТУ 22.21.29-073-97284872-2017



эластичность
аналог трубки Viton
высокотемпературные

- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, электроприборов и гидравлического оборудования в самых сложных условиях высоких температур и агрессивных сред
- Коэффициент усадки 2:1
- Материал: фторэластомер, не поддерживает горение, аналог трубки Viton
- Цвет: черный
- Рекомендованы к применению в условиях повышенных температур до +200 °С
- Устойчивы к воздействию неорганических кислот, щелочей, органических растворителей, горюче-смазочных материалов, за исключением гексофторбензола, кетонов, сложных эфиров и уксусной кислоты
- Не разрушаются под воздействием спиртов, технических масел, бензина, керосина, дизельного топлива и других нефтепродуктов
- Обладают высокой гибкостью и износостойкостью
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Идеально подходят для использования в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, автомобилестроении и аэрокосмической отрасли
- Отсутствие клеевого слоя обеспечивает быстрый и легкий демонтаж
- Долговерменно выдерживают температуру до +200 °С и кратковременный нагрев до +300 °С
- Форма поставки: нарезка по 1.22 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 и портативные бутановые горелки «КВТ»

Относительное удлинение при разрыве	не менее 200%
Температура усадки	150–175 °С
Температура эксплуатации	от -40 °С до +200 °С
Прочность на растяжение	не менее 8.2 МПа
Электрическая прочность	не менее 7.9 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ⁹ Ом·см



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (нарезка, м)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)			
ТТ-200-3.2/1.6 (КВТ)	2.8–1.9	3.2	1.6	0.76	1.22	●
ТТ-200-4.8/2.4 (КВТ)	4.3–2.9	4.8	2.4	0.90	1.22	●
ТТ-200-6.4/3.2 (КВТ)	5.7–3.8	6.4	3.2	0.90	1.22	●
ТТ-200-9.5/4.8 (КВТ)	8.6–5.8	9.5	4.8	1.00	1.22	●
ТТ-200-12.7/6.4 (КВТ)	11.4–7.7	12.7	6.4	1.16	1.22	●



Маслобензостойкие термоусадочные трубки с коэффициентом 2:1

Тип: **ТТ-ГСМ** по ТУ 22.21.29-073-97284872-2017

- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, трубопроводов, жгутовых сборок, кабелей и проводов с повышенными требованиями к эксплуатационной надежности
- Коэффициент усадки 2:1
- Материал: эластомер
- Цвет: черный
- Выполнены из специальной полимерной композиции, обладающей повышенной устойчивостью к углеводородам, таким как: нефть, горюче-смазочные материалы, бензин, дизельное топливо, авиационный керосин
- Рекомендованы для применения в автомобильной промышленности, химической и нефтегазовой отраслях
- Не теряют эластичность при работе в широком температурном диапазоне
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Обладают устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию
- Рекомендованы к применению в условиях экстремальных температур от -75 °С до +150 °С
- Обладают высокой гибкостью и износостойкостью
- Не содержат опасных веществ в композиционном составе полимера
- Отсутствие клеевого слоя обеспечивает быстрый и легкий демонтаж
- Форма поставки: рулон
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 и портативные бутановые горелки «КВТ»



эластичность
устойчивость к ГСМ
высокотемпературные

Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	135–175 °С
Температура эксплуатации	от -75 °С до +150 °С
Прочность на растяжение	не менее 12 МПа
Электрическая прочность	не менее 9 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ⁹ Ом·см



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (рулон, м)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)			
ТТ-ГСМ-4.8/2.4 (КВТ)	4.3–2.9	4.8	2.4	0.85	100	●
ТТ-ГСМ-6.4/3.2 (КВТ)	5.7–3.8	6.4	3.2	0.90	100	●
ТТ-ГСМ-9.5/4.8 (КВТ)	8.5–5.8	9.5	4.8	1.00	50	●
ТТ-ГСМ-12.7/6.4 (КВТ)	11.4–7.7	12.7	6.4	1.20	30	●
ТТ-ГСМ-19.1/9.5 (КВТ)	17.1–11.4	19.1	9.5	1.45	30	●

