ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Тавабилко»
625013, Российская Федерация, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.122, офис 3.
ОГРН 1207200007640 ИНН/КПП7203502418/720301001

KUDO

Доступные цвета RAL



Фирма KUDO известна производством высококачественных лакокрасочных материалов, среди которых особое внимание уделяется продукции в аэрозольной упаковке. Основные направления бренда включают разнообразные покрытия, обеспечивающие антикоррозионную защиту металлических поверхностей, ремонт автомобилей и декоративных покрытий.

Преимущества аэрозолей KUDO:
- Высокая адгезия: Покрытия KUDO хорошо держатся даже на сложных поверхностях, включая металл с коррозией.
- Антикоррозионная защита: Специальные составы грунтов и эмалей обеспечивают надежную защиту металла от коррозии.
- Быстрое высыхание: Большинство продуктов быстро сохнут, сокращая время ремонта.
- Удобство нанесения: Аэрозольная форма позволяет легко и равномерно наносить покрытие на любые поверхности.
- Разнообразие цветов: Большой выбор оттенков и типов покрытий обеспечивает широкий спектр возможностей для ремонтных работ и декорирования.

Среди уникальных предложений KUDO выделяются:
- Эмали и грунт-эмалевые смеси, предназначенные специально для защиты от ржавчины. Эти продукты позволяют эффективно восстанавливать поврежденные участки металлов.
- Цветовая гамма: Фирменные цвета и оттенки предоставляют широкие возможности для индивидуального подхода к ремонту и декоративному оформлению.
- Универсальность: Продукция подходит как для бытового использования, так и для профессионального ремонта автомобилей и техники.

Таким образом, фирма KUDO предлагает надежные решения для тех, кому важна качественная защита и эстетический вид обработанных поверхностей.

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ SATIN RAL

KU-0Axxxx

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АВГУСТ 2024.

Описание продукта.

Быстросохнущая акриловая полуматовая эмаль SATIN предназначена для нанесения на все виды поверхностей при наружных и внутренних работах. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость. Эмаль отколерована в соответствии с европейским цветовым стандартом RAL.

Область применения.

Обеспечивает отличный результат для любых декоративных и оформительских работ.

Свойства.

Декоративный эффект. Быстрая естественная сушка. Ровное покрытие на любой поверхности. Превосходная адгезия к загрунтованной поверхности.

Указания по применению.

• Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. • Для достижения наилучших результатов состав следует наносить при температуре не ниже +10 °С. • Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут. • Состав следует наносить на чистую, сухую, обезжиренную, предварительно загрунтованную и отшлифованную поверхность. • Для грунтования поверхности рекомендуется использовать «Грунт акриловый KUDO®». • Для обезжиривания рекомендуется использовать «Обезжириватель универсальный» KU-9102. • Эмаль следует наносить, избегая перелива, с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 5–10 минут. • Время сушки «на отлип» при температуре +20 °С — 10–15 минут. Время полного высыхания при температуре +20 °С — 2 часа.
Важно! Для достижения наилучших результатов в процессе работы периодически встряхивать аэрозольный баллон.
Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

Условия хранения.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40 °С до +50 °С.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	Гладкое, однородное, без расслаивания, потеков, посторонних включений, полуматовое. Допускается незначительная шагрень.
Цвет	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета.
Время высыхания по ГОСТ 19007-73 до степени 3 при 20±2°С, мин, не более	Не более 20 мин
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45°) по ГОСТ 896, %, не более	36
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М по ГОСТ 4765, см, не менее	40
Расход	До 1,5 м² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной окраской.
Состав	Модифицированная акриловая смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан.
Срок годности	8 лет
Чувствительность к замерзанию	нет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017



Артикулы и цвета:

KU-0A1001 – бежевый
KU-0A1018 – цинково-жёлтый
KU-0A1023 – ярко-жёлтый
KU-0A1034 – абрикосовый
KU-0A2001 – оранжевый
KU-0A3000 – огненно-красный
KU-0A3002 – карминно-красный
KU-0A3005 – бордо
KU-0A3020 – алый
KU-0A4005 – фиолетовый
KU-0A4008 – сигнально-фиолетовый
KU-0A4010 – фуксия
KU-0A5002 – синий
KU-0A5005 – сигнально-синий
KU-0A5015 – голубой
KU-0A5021 – бирюзовый
KU-0A6002 – зелёная листва
KU-0A6005 – тёмно-зелёный
KU-0A6018 – ярко-зелёный
KU-0A6029 – зелёный
KU-0A7001 – серый
KU-0A7011 – тёмно-серый
KU-0A8003 – коричневый
KU-0A8017 – коричнево-шоколадный
KU-0A9003 – белый
KU-0A9005 – чёрный

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛКИДНАЯ

KU-1001, KU-1002, KU-1003, KU-1004, KU-10042, KU-10045, KU-1005, KU-1006, KU-1007, KU-1008, KU-10081, KU-10082, KU-10085, KU-10088, KU-1009, KU-10091, KU-10095, KU-1010, KU-1011, KU-10110, KU-10112, KU-10113, KU-10114, KU-1012, KU-1013, KU-1014, KU-1015, KU-1016, KU-1017, KU-1018, KU-10184, KU-10186, KU-1019, KU-1020, KU-1021,KU-1022, KU-1023, KU-1024, KU-1101, KU-1102

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОКТЯБРЬ 2024.

Описание продукта.
Высококачественная алкидная эмаль, образует долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью и адгезией. Благодаря распылительной головке с поворотным соплом, обеспечивающим профессиональный факел распыления, достигается высокая скорость нанесения эмали при максимальном удобстве окрашивания.

Область применения.
Предназначена для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из металла, дерева, пластика, керамики, гипса и других материалов. Применяется для наружных и внутренних работ.

Свойства.
Декоративный эффект, легко наносится на труднодоступные места, ровное покрытие на загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностях, высокая адгезия к окрашиваемой поверхности, долговечное и атмосферостойкое покрытие. Цвет эмали согласован с палитрой европейского стандарта RAL.

Указания по применению.
Во избежание попадания следов аэрозоля защитить соседние поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов эмаль наносить при температуре не ниже +10 °С. Снять колпак с баллона. Для этого вставить в отверстие в колпаке шлицевую отвёртку с шириной лопатки 7–10 мм. Провернуть отвёртку на четверть оборота, опираясь лопаткой на ребро баллона. Не вставлять отвёртку слишком глубоко, чтобы не повредить купол баллона. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут. Эмаль наносить на чистую, сухую и обезжиренную поверхность. Для достижения наилучших результатов и получения более долговечного покрытия наносить эмаль на предварительно загрунтованную и отшлифованную поверхность. Также допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия (глянцевые покрытия необходимо заматировать наждачной бумагой). Для грунтования поверхности рекомендуется использовать «Грунт алкидный» KUDO. Эмаль наносится с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут при температуре +20°С. По окончании работы, во избежание засорения головки распылителя, перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль. Время сушки «на отлип» при температуре +20°С не менее 40 минут. Время полного высыхания при температуре +20°С не менее 5 часов.
Внимание! Наносить дополнительные слои ЛКМ необходимо в течение 2 часов, не позднее! Повторная окраска возможна не ранее, чем через 2 недели.

Условия хранения.
Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°С до +25°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°С до +50°С.

Упаковка.
Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.
Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия, по ГОСТ Р 51691	Гладкое, однородное, без расслаивания, потеков, посторонних включений, глянцевая или матовая (в зависимости от артикула). Допускается незначительная шагрень
Цвет	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
Время высыхания по ГОСТ Р ГОСТ 19007 до степени 3 – при 80±5°С, мин, не более – при 20±2°С, ч, не более	 30 6
Адгезия пленки по ГОСТ 15140, баллы, не более	1
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), ГОСТ 5233, относительные единицы, не менее	0,15
Эластичность пленки при изгибе, ГОСТ 6806, мм, не более	1
Прочность покрытия при ударе по прибору У-2М, ГОСТ 4765 см, не менее	50
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45°) по ГОСТ 896, %, – для глянцевых, не менее 50% – для матовых, не более 19%	 75-90 6-10
Расход	до 2м^2 при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской
Чувствительность к замерзанию	Нет
Состав	модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан, диметиловый эфир
Срок годности	10 лет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикулы и цвета:

KU-1001 – белый глянцевый
KU-1002 – чёрный глянцевый
KU-1003 – красный
KU-1004 – вишнёвый
KU-10042 – тёмно-красный
KU-10045 – бордовый
KU-1005 – хаки
KU-1006 – светло-зелёный
KU-1007 – тёмно-зелёный
KU-1008 – фисташковый
KU-10081 – зелёный
KU-10082 – зелёная листва
KU-10085 – глубоко-зелёная
KU-10088 – салатовый
KU-1009 – бежевый
KU-10091 – кремовый
KU-10095 – слоновая кость
KU-1010 – голубой
KU-1011 – синий
KU-10110 – сине-фиолетовый
KU-10112 – ультрамариновый синий
KU-10113 – тёмно-синий
KU-10114 – серо-голубой
KU-1012 – коричневый
KU-1013 – жёлтый
KU-1014 – розовый
KU-1015 – фиолетовый
KU-1016 – тёмно-серый
KU-1017 – светло-серый
KU-1018 – серый
KU-10186 – серо-бежевый
KU-1019 – оранжевый
KU-1020 – бирюзовый
KU-1021 – сиреневый
KU-1022 – охра
KU-1023 – какао
KU-1024 – красно-коричневый
KU-1101 – белый матовый
KU-1102 – чёрный матовый

ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ МОЛОТКОВАЯ

KU-3001, KU-3005, KU-3006, KU-3007, KU-3008, KU-3009, KU-3013, KU-3015

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 2024.

Описание продукта.
Высококачественная эмаль с молотковым эффектом обладает высокой укрывистостью, легко наносится на труднодоступные места. Благодаря сочетанию свойств грунта и эмали значительно сокращает время, необходимое для окраски. Антикоррозионные компоненты в составе препятствуют образованию дальнейшей коррозии и создают на окрашиваемой поверхности прочное атмосферостойкое покрытие.

Область применения.
Предназначена для защитной и декоративной окраски изделий из сплавов чёрных металлов, а также предварительно загрунтованных деревянных, пластиковых и других поверхностей. Для наружных и внутренних работ.

Свойства.
Покрытие обладает декоративным эффектом, маскирует неровности металла, обладает высокими адгезионными свойствами, защищает от дальнейшего распространения коррозии, легко наносится на труднодоступные места. Не требует предварительного грунтования.

Указания по применению.
Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске.
- Для наилучших результатов эмаль наносить при температуре окружающей среды не ниже +10 °С.
- Снять колпак с баллона. Для этого в отверстие в колпаке вставить шлицевую отвёртку с шириной лопатки 7–10 мм. Провернуть отвёртку на четверть оборота, опираясь лопаткой на ребро баллона.Не вставлять отвёртку слишком глубоко, чтобы не повредить купол баллона.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
- Эмаль наносить с расстояния 30–35 см на предварительно очищенную от рыхлой ржавчины и обезжиренную поверхность в 1–2 равномерных тонких перекрёстных слоя с промежуточной сушкой 15–20 минут.
- Время сушки «на отлип» при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65% — 2 часа. Время полного высыхания при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65% — 24 часа.
- Важно: избыточное нанесение эмали не улучшает антикоррозионные свойства покрытия.

Транспортировку, монтаж и эксплуатацию изделий производить не ранее чем через 3 суток после окрашивания.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

Срок годности и хранение.
Срок годности 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от –40 °С до +50 °С.

Упаковка.
Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.
Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и **не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691	однородное, без расслаивания, посторонних включений, пор и кратеров; обладающее молотковым эффектом; полуглянцевое
Цвет покрытия	должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007 при 20±2 °С, час, не более	2
Адгезия плёнки по ГОСТ 15140, балл, не более	1
Чувствительность к замерзанию	нет
Расход	до 1м^2 при нанесении в один слой, точный расход устанавливается пробной покраской
Состав	синтетические смолы, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, диметиловый эфир

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017



Артикулы и цвета:

KU-3001 – серебристый
KU-3005 – серебристо-серо-коричневый
KU-3006 – бронзовый
KU-3007 – медный
KU-3008 – серебристо-коричневый
KU-3009 – чёрно-бронзовый
KU-3013 – серебристо-чёрный
KU-3015 – чёрная медь

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ

KU-31xxxx

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2024.

Описание продукта.
Грунт-эмаль по ржавчине представляет собой высококачественную синтетическую однокомпонентную эмаль воздушной сушки в аэрозольной упаковке.

Область применения.
Грунт-эмаль по ржавчине предназначена для окрашивания изделий из сплавов чёрных металлов, подверженных коррозии и уже заржавевших.

Свойства.
Грунт-эмаль по ржавчине сочетает в себе свойства нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали, благодаря чему становится возможным значительно сократить время, необходимое для получения защитного лакокрасочного покрытия. Это особенно важно при окрашивании деталей и конструкций со сложным профилем, очистка которых затруднена. Обладая хорошей укрывистостью, превосходной адгезией и атмосферостойкостью, грунт-эмаль обеспечивает долговременную надёжную защиту окрашенной поверхности и высокие декоративные свойства. Легко наносится на труднодоступные места, пригодна для наружных и внутренних работ.

Указания по применению.
Рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов следует наносить эмаль при температуре окружающей среды не ниже +10°С. Перед использованием энергично встряхивать баллон в течение 2–3-х минут. Наносить эмаль на очищенную от рыхлой ржавчины и обезжиренную поверхность с расстояния 25–30 см в 2 слоя, с промежуточной сушкой между слоями 10–15 минут. Время полного высыхания при температуре +20°С не менее 2 часов.

Условия хранения.
Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°С до +25°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°С до +50°С.

Упаковка.
Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.
Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	Однородная, без кратеров, пор и морщин матовая поверхность
Цвет покрытия	Зависит от артикула. Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
Время высыхания до степени 3 при 20±2°С, по ГОСТ 19007-73, ч, не более	2
Эластичность покрытия при изгибе, ГОСТ Р 52491-2005, мм, не более	1
Прочность покрытия при прямом ударе на приборе У-1, ГОСТ 4765-73, см, не менее	50
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее	0,3
Адгезия пленки к стали, по ГОСТ-15140-78, баллы, не более	1
Блеск пленки, по ГОСТ Р 52663-2006, под углом 60°, %, не более	15
Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м^2	1,0 – 2,0 Точный расход устанавливается пробной покраской
Состав	Синтетические смолы, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, ингибиторы коррозии, диметиловый эфир
Срок годности	5 лет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикулы и цвета:

KU-311018 – жёлтый RAL 1018
KU-313020 – красный RAL 3020
KU-315005 – синий RAL 5005
KU-315015 – голубой RAL 5015
KU-316002 – зелёный RAL 6002
KU-317042 – серый RAL 7042
KU-318017 – шоколадный RAL 8017
KU-319003 – белыйRAL 9003
KU-319005 – чёрный RAL 9005

ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

KU-1201, KU-1202, KU-1203, KU-1204, KU-1205, KU-1206, KU-1207

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2016.

Описание продукта.
Универсальная аэрозольная краска, может применяться для окрашивания поверхностей как снаружи помещения, так и в интерьере. При нанесении образует покрытие. Ею можно окрашивать практически любой тип поверхности, например, стекло, мебель, стены и пластик.

Область применения.
Используется для создания яркого цвета различных предметов путем нанесения на их поверхность цветного пигмента. С помощью неё можно оформляют части самолётов, судов и машин, дорожные знаки, специальные спасательные средства и т. п. Окрашенные предметы становятся хорошо заметны при дневном и ультрафиолетовом свете.Подходит для нанесения информации с целью улучшения видимости при эксплуатации внутри помещения при дневном освещении и в атмосферных условиях, как в ясную, так и в пасмурную погоду.

Свойства.
Эмаль обладает высокой светоотражающей способностью. Для декорирования в интерьере может быть нанесена на любой вид покрытия, например, на древесину, гипсокартон, камень и так далее – быстрая естественная сушка.

Указания по применению.
Внимание! Эмаль наносится только на белый грунт. В противном случае флуоресцентный эффект не проявится в полной мере. Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов эмаль наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°С. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3-х минут. Эмаль наносится на предварительно обезжиренную, зачищенную, загрунтованную и зашлифованную поверхность. Для грунтования поверхности рекомендуется использовать «Грунт акриловый универсальный KUDO®». Эмаль наносится с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут при температуре +20°С. Время высыхания при температуре +20°С не менее 30 минут. Для придания большей устойчивости к воздействию внешних факторов желательно окрашенную поверхность покрыть лаком. Рекомендуется использовать «Лак акриловый универсальный KUDO®». Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

Срок годности и хранение.
Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°С до +25°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°С до +50°С.

Упаковка.
Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.
Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.Беречь от детей! Использованную емкость утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691-2008	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность, допускается незначительная шагрень.
Цвет	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
Время высыхания по ГОСТ 19007-73 до степени 3 при 20±2°С, ч, не более:	30
Эластичность покрытия при изгибе, ГОСТ Р 52491-2005,мм, не более	3
Чувствительность к замерзанию	нет
Расход	До 2м^2 при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской.
Состав	Модифицированная полиакрилатная смола, флуоресцентные пигменты, функциональные добавки, ксилол, бутанол, метилацетат, пропан, бутан.
Срок годности	5 лет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикулы и цвета:

KU-1201 – белый
KU-1202 – голубой
KU-1203 – зелёный
KU-1204 – лимонно-жёлтый
KU-1205 – оранжево-жёлтый
KU-1206 – оранжево-красный
KU-1207 – розовый

ЭМАЛЬ РЕМОНТНАЯ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ПРОФНАСТИЛА

KU-01014R, KU-01015R, KU-03003R, KU-03005R, KU-03009R, KU-03011R, KU-05002R, KU-05005R, KU-05021R, KU-06002R, KU-06005R, KU-07004R, KU-07005R, KU-07024R, KU-08017R, KU-08019R, KU-09002R, KU-09003R, KU-0RR-11, KU-0RR-29, KU-0RR-32

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОКТЯБРЬ 2024.

Описание продукта.
Высококачественная алкидная ремонтная эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL. Выпускается в аэрозольном баллоне, который позволяет равномерно окрашивать изделия со сложной геометрией и прокрашивать труднодоступные участки.

Область применения.
Предназначена для устранения дефектов окрашивания и повреждений, возникающих при транспортировке и монтаже изделий с полимерным покрытием: металлочерепицы, профнастила, водосточных и вентиляционных систем, металлического сайдинга и других металлических изделий. Может использоваться как для внешних, так и для внутренних работ.

Свойства.
Обладает декоративным эффектом, высокой стойкостью к атмосферным и механическим воздействиям, повышенной укрывистостью, быстро высыхает в естественных условиях, легко наноситься на труднодоступные места.

Указания по применению.
Для достижения наилучших результатов эмаль наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°С. Перед нанесением баллон энергично встряхнуть в течение 2–3 минут. Эмаль наносится на чистую, сухую, предварительно загрунтованную и отшлифованную поверхность. Также допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия (глянцевые покрытия необходимо заматировать наждачной бумагой). Для грунтования поверхности рекомендуется наносить грунт KUDO. Эмаль наносится с расстояния 15–25 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут. По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

Срок годности и хранение.
Срок годности 10 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°С до +25°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от –40°С до +50°С.

Упаковка.
Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.
Опасно! резвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691-2008	ровная, однородная, матовая или полуглянцевая
Цвет покрытия	должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
Время высыхания до степени 3 при 20±2°С, по ГОСТ 19007-73, ч, не более	5
Блеск покрытия по ГОСТ 31975 (ИСО 2813:1994), %, не менее	55
Твердость покрытия по маятнику ТМЛ типа А, ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее	0,2
Адгезия покрытия по ГОСТ 15140-78, баллы, не более	1
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1М, ГОСТ 4765-73, см, не менее	50
Чувствительность к замерзанию	нет
Расход	до 2м^2 при нанесении в один слой, точный расход устанавливается пробной покраской
Состав	модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан, диметиловый эфир
Срок годности	10 лет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикулы и цвета:

KU-01014R – золотисто-жёлтый
KU-01015R – медово-жёлтый
KU-03003R – рубиново-красный
KU-03005R – вино-красный
KU-03009R – красная окись
KU-03011R – коричнево-красный
KU-05002R – ультрамариновый синий
KU-05005R – сигнально-синий
KU-05021R – синяя вода
KU-06002R – зелёный лист
KU-06005R – зелёный мох
KU-07004R – серый
KU-07005R – мышиный
KU-07024R – серый графит
KU-08017R – шоколадно-коричневый
KU-08019R – серо-коричневый
KU-09002R – серо-белый
KU-09003R – сигнально-белый
KU-0RR-11 – хвойно-зелёный
KU-0RR-29 – красный
KU-0RR-32 – тёмно-коричневый