

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБОРОТЫ КОРОНОК ПО МЕТАЛЛУ

ULTRA SCF

Bi-Metall HSSE-Co8 (M42) • 10 TPI

Мелкий зуб



Размерный ряд

Ø 16-127 мм

Материалы

6 групп материалов

Единицы

об/мин

Рекомендуемые обороты

Таблица 1 из 2

Артикул	Диаметр, мм	Алюминий, об/мин	Латунь, бронза, об/мин	Сталь, об/мин	Легированная сталь, об/мин	Чугун, об/мин	Нержавеющая сталь, об/мин
SCF 16	16	597	697	597	398	199	275
SCF 19	19	503	587	503	335	168	230
SCF 20	20	477	557	477	318	159	220
SCF 21	21	455	531	455	303	152	210
SCF 22	22	434	507	434	290	145	195
SCF 24	24	398	464	398	265	133	185
SCF 25	25	382	446	382	255	127	175
SCF 27	27	354	413	354	236	118	160
SCF 29	29	329	384	329	220	110	150
SCF 30	30	318	372	318	212	106	145
SCF 32	32	299	348	299	199	100	140
SCF 35	35	273	318	273	182	91	125
SCF 38	38	251	293	251	168	84	115
SCF 40	40	239	279	239	159	80	110
SCF 44	44	217	253	217	145	72	95
SCF 49	49	195	227	195	130	65	90
SCF 51	51	187	219	187	125	62	85
SCF 60	60	159	186	159	106	53	75
SCF 61	61	157	183	157	104	52	70
SCF 64	64	149	174	149	100	50	65
SCF 65	65	147	171	147	98	49	65
SCF 67	67	143	166	143	95	48	65
SCF 68	68	141	164	141	94	47	65

Все значения в таблице указаны в об/мин.

Рекомендуемые обороты

Таблица 2 из 2

Артикул	Диаметр, мм	Алюминий, об/мин	Латунь, бронза, об/мин	Сталь, об/мин	Легированная сталь, об/мин	Чугун, об/мин	Нержавеющая сталь, об/мин
SCF 76	76	126	147	126	84	42	55
SCF 79	79	121	141	121	81	40	55
SCF 83	83	115	134	115	77	38	50
SCF 90	90	106	124	106	71	35	45
SCF 102	102	94	109	94	62	31	40
SCF 127	127	75	88	75	50	25	30

Все значения в таблице указаны в об/мин.