

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО ГОСТ 32-53

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура застывания, °С	-20
Вязкость кинематическая при 40°C мм ² /с	28,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	228
Индекс вязкости	95
Кислотное число, мг КОН/г	0,049
Время деэмульсации, с	116
Антикоррозионные свойства, степень коррозии	отсутствие
Массовая доля серы, %	0,25
Содержание механических примесей, %	0,005
Цвет на колориметре ЦТН, ед. ЦТН	1,0

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА С **YMIOIL**

