



## Герметик ISOBOX пароизоляционный акриловый (внутренний Б)

Произведено согласно: По спецификации производителя

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Герметик ISOBOX пароизоляционный акриловый – многофункциональный герметик на основе акриловой дисперсии, с высокой адгезией к бетону, пенобетону, кирпичу, камню, штукатурке, ПВХ, дереву, металлу. После нанесения продукт формируется в мягкую пластично-эластичную резину путем испарения воды из герметика. Цвет – белый. Возможна колеровка под заказ.



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Герметик ISOBOX пароизоляционный акриловый предназначен монтажа внутреннего контура оконных, балконных и витражных конструкций. Соответствует требованиям пункта А.4.1. приложения А ГОСТ 30971-2012.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- широкий диапазон температур нанесения, возможность работы при отрицательных температурах;
- устойчивость к УФ-излучению, атмосферному и деформационным воздействиям;
- удобство при нанесении;
- отсутствует резкий аммиачный запах.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Основной компонент	-	-	Акриловая дисперсия	по спецификации производителя
Плотность	г/мл	-	1.58	по спецификации производителя
Удлинение при разрыве	%	не менее	300	по спецификации производителя
Стекание	мм	не более	1	по спецификации производителя
Сопротивление паропрооницанию	м <sup>2</sup> ·ч·Па/мг	не менее	2	по спецификации производителя
Максимально допустимая деформация монтажного шва	%	-	15	по спецификации производителя
Время образования пленки при t=23 °С / 55%RH	мин	не более	60	по спецификации производителя
Термостойкость	°С	-	от -60 до +80	по спецификации производителя
Прочность при растяжении на образцах-швах	МПа	не менее	0.2	по спецификации производителя
Прочность сцепления (адгезия) с материалами стеновых проемов и оконных конструкций	МПа	не менее	0.3	по спецификации производителя

### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Объем тары	л	-	5
Масса нетто тары	кг	-	7
Масса брутто тары	кг	-	7.2
Количество упаковок (коробок) в паллете	шт	-	90
Масса брутто паллеты	кг	-	672
Размер паллеты	мм	-	1200x800x1100

#### **ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:**

Герметик ISOBOX пароизоляционный акриловый применяется при температуре окружающей среды и основания от минус 25 °С до плюс 35 °С. При отрицательных температурах необходимо применять герметик, выдержанный при температуре 18 – 25 °С не менее суток.

Герметик укладывается шпателем, кистью или при помощи ручных либо пневматических пистолетов. Толщина слоя нанесения герметика должна составлять от 2,5 до 4,5 мм, ширина полосы контакта герметика с поверхностями проемов и коробок блоков должна быть не менее 3 мм. Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, жира и структурно прочными. Пористым основаниям не требуется быть абсолютно сухими.

#### **УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:**

Материал транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Температурный режим транспортировки от плюс 5 °С до плюс 35 °С. Допускается до семи циклов замораживания-оттаивания или кратковременное (на срок не более 10 суток) снижение температуры до минус 20 °С.

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить ведра следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С. Допускается кратковременное (на срок не более 10 суток) снижение температуры до минус 20 °С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами. Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

Хранение поддонов с продукцией должно производиться в один ряд по высоте.

#### **КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:**

ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.30.22.170

КСР: 20.30.22.170.14.5.01.01-0001