



## Герметик ISOBOX санитарный силиконовый белый

Произведено согласно: По спецификации производителя

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Герметик ISOBOX санитарный силиконовый белый это силиконовый герметик, который при взаимодействии с влагой воздуха формируется в прочную эластичную резину. Стоек к ультрафиолету и атмосферным воздействиям.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Герметик ISOBOX санитарный силиконовый белый специально разработан для соединительных швов в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты), а также в строительстве, стекольных системах. Содержит в своем составе специальные добавки, препятствующие образованию плесени. Основные материалы: керамика, фарфор, стекло, твёрдый ПВХ и похожие пластики, эмалированные материалы, коррозионностойкие или окрашенные металлы и лакированная древесина. Не совместим с минеральными основаниями, зеркалами.



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- температура применения от плюс 5 °С до плюс 40 °С;
- высокая адгезия;
- повышенная эластичность;
- устойчив к образованию плесени;
- не совместим с металлами, мрамором и бетоном.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Основной компонент	-	-	Ацетоxy	по спецификации производителя
Плотность	г/мл	в пределах	0.95-0.97	ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011)
Удлинение при разрыве	%	не менее	350	по спецификации производителя
Стекание	мм	не более	2	по спецификации производителя
Твердость по Шору (А)	ShA	-	15-25	по спецификации производителя
Время затвердевания при t=23 °С / 50%RH	мм/24ч	-	2.5	по спецификации производителя
Время образования пленки при t=23 °С / 55%RH	мин	-	10-15	по спецификации производителя
Термостойкость	°С	-	от -10 до +80	по спецификации производителя
Прочность при разрыве	МПа	не менее	0.7	по спецификации производителя
Объем наполнения	мл	-	260	по спецификации производителя

### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Объем тары	мл	-	
Масса нетто тары	кг	-	0.252
Масса брутто тары	кг	-	0.304
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	12
Количество упаковок (коробок) в паллете	шт	-	104
Масса брутто упаковки (коробки)	кг	-	3.928
Масса брутто паллеты	кг	-	426
Размер паллеты	мм	-	1200x800x1130

#### **ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:**

Герметик ISOBOX санитарный силиконовый белый применяется при температуре окружающей среды и основания от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Оптимальная температура картриджа от плюс 18 °С до плюс 25 °С.

Соотношение глубины к ширине шва 1:1, при ширине шва до 10 мм, минимально рекомендуемая ширина 5 мм. Для швов шире 10 мм глубина рассчитывается как ширина, деленная на 3 и 6 мм. Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ и битумных оснований. Не подходит для нанесения на бетон, мрамор, свинец, медь и оцинкованную сталь. Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, жира и структурно прочными.

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить картриджи следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Допускается кратковременное (на срок не более 10 суток) снижение температуры до минус 15 °С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

Хранение поддонов с продукцией должно производиться в один ряд по высоте.

#### **КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:**

ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.30.22.170

КСР: 20.30.22.170.14.5.01.07-0117