



## ТЕХНОБЛОК ПРОФ

MW-ГОСТ 32314-2012-T4-DS(70,-)-DS(23,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1

Произведен согласно СТО 72746455-3.2.7-2018

Соответствует ГОСТ 32314-2012



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в системе многослойных стен.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:

- тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях трехслойных стен полностью или частично выполненных из мелкоштучных стеновых изделий;
- тепло-, звукоизоляционный слой наружных стен зданий и сооружений с облицовкой сайдингом.



### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Наименование показателя                                                                  | Ед. изм.          | Критерий | Значение | Метод испытания                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплопроводность, $\lambda_{10}$                                                         | Вт/м·°K           | не более | 0,035    | ГОСТ 7076-99,<br>ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001),<br>ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
| Теплопроводность, $\lambda_D$                                                            | Вт/м·°K           | не более | 0,035    | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)                                                      |
| Теплопроводность, $\lambda_A$                                                            | Вт/м·°K           | не более | 0,038    | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004                                                         |
| Теплопроводность, $\lambda_B$                                                            | Вт/м·°K           | не более | 0,039    | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004                                                         |
| Сжимаемость                                                                              | %                 | не более | 8        | ГОСТ 17177-94                                                                        |
| Содержание органических веществ                                                          | %                 | не более | 2,5      | ГОСТ 17177-94                                                                        |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении                                  | кг/м <sup>2</sup> | не более | 1        | ГОСТ EN 1609-2011                                                                    |
| Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м <sup>2</sup> | не более | 3        | ГОСТ EN 12087-2011                                                                   |
| Горючесть                                                                                | степень           | -        | НГ       | ГОСТ 30244-94                                                                        |
| Плотность                                                                                | кг/м <sup>3</sup> | не более | 65 (±5)  | ГОСТ 17177-94                                                                        |

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение     | Метод испытаний                 |
|-------------------------|----------|--------------|---------------------------------|
| Длина                   | мм       | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011                |
| Ширина                  | мм       | 600          | ГОСТ EN 822-2011                |
| Толщина                 | мм       | 30-200*      | ГОСТ EN 823-2011                |
| Класс по толщине        | T        | T4           | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |

\*Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [СТО 72746455-4.4.1.4-2020 Система фасадная наружного утепления зданий с лицевой кладкой ТН-ФАСАД СТАНДАРТ. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям.](#)

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83.

## ХРАНЕНИЕ:

Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны отдельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектиро-  
вание



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

