



Техноэласт АЛЬФА ЭПП

Произведено согласно: СТО 72746455-3.1.11-2015



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Техноэласт АЛЬФА – это материал рулонный гидро-газоизоляционный наплавляемый битумно-полимерный.

Техноэласт АЛЬФА получают путем двустороннего нанесения на полиэфирную основу, сдублированную с металлической фольгой, битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, СБС (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора и минерального наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют полимерную пленку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для устройства гидро- и газоизоляции подземных частей зданий и сооружений, а также пароизоляционного слоя в зданиях с повышенной влажностью во внутренних помещениях. Материал защищает здание и сооружения от проникновения радиоактивных газов, в частности, радон, во внутренние помещения через подвальные помещения.

При устройстве подземной гидроизоляции материал укладывается внешним (обращенным к грунту) слоем в двухслойной и многослойной гидроизоляционной мембране.

Материал укладывается методом наплавления.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

обладает повышенной прочностью;
защищает от распространения инертного газа – Радона;
теплостойкий;
возможно использование в любом климатическом районе;
срок службы в фундаментах более 60 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Обозначение	-	-	ЭПП	-
Максимальная сила растяжения вдоль	Н	не менее	600	ГОСТ 2678-94
Максимальная сила растяжения поперек	Н	не менее	400	ГОСТ 2678-94
Масса вяжущего с наплавляемой стороны	кг/м ²	не менее	2	ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 ч, по массе	%	не более	1	ГОСТ 2678-94
Температура гибкости на брусе R = 25 мм	°C	не выше	-20	ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 часов	-	-	абсолютная	ГОСТ 2678-94
Теплостойкость	°C	не ниже	100	ГОСТ 2678-94
Коэффициент паропроницаемости μ	кг/(м·с·Па)	-	0	ГОСТ 25898-2012
Тип защитного покрытия сверху	-	-	Пленка без логотипа	-
Тип защитного покрытия снизу	-	-	Пленка с логотипом	-

Условное обозначение армирующих основ (первая буква обозначения): Э – полиэстер.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина	мм	±0,1	4	ГОСТ 2678-94
Длина	м	±0,1	10	ГОСТ 2678-94
Ширина	м	±0,01	1	ГОСТ 2678-94

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Руководство по проектированию и устройству гидроизоляции фундаментов с применением битумно-полимерных мембран

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

