

KIM TEC 93 КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ

ОПИСАНИЕ

Высококачественный монтажный клей на основе бутадиен-стиролового каучука (SBS), предназначенный для приклеивания всех видов зеркал к большинству типичных оснований.

СКЛЕИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		
Бетон	ДСП	Керамика
Гипсокартон	Жесткий ПВХ	Металл
Дерево	Камень	Стекло

ПРЕИМУЩЕСТВА

- не разрушает амальгаму зеркал
- подходит для влажных помещений
- обладает отличной адгезией
- образует долговечный влагостойкий эластичный шов

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности должны быть сухими, чистыми, тщательно очищены от жира, масла, пыли и других загрязнений. Срезать наконечник картриджа до резьбы, навинтить насадку на картридж и срезать её под углом 45°, вставить картридж в пистолет. Клей наносить полосами на склеиваемую поверхность, сохранив расстояние 5 см между полосами, но не ближе 2 см до края зеркала. При небольшой площади склеивания допускается точечное нанесение. Склейываемые поверхности соединить на несколько секунд, слегка перемещая их относительно друг друга, затем разъединить на 3-5 минут, далее повторно соединить элементы, равномерно и плотно прижимая. При монтаже больших зеркал, площадью более 0,15 м², необходимо использовать поддерживающие элементы. Излишки клея до отверждения очищаются ацетоном или бензином, после отверждения – механическим способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Состав	каучуки SBS, углеводородные смолы, органические растворители, минеральные наполнители
Цвет	бежевый
Плотность	1,20 ± 0,05 г/см ³
Вид шва	эластичный
Время пленкообразования	10-20 мин*
Время полного отверждения	72 ч*
Температура применения	+10...+30°C
Температура хранения	+5...+25°C
Термостойкость шва	-20...+60°C
Расход, при толщине шва 4-5 мм	13-15 пог. м
Срок годности/годен до	24 мес/см. на упаковке

*Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры, влажности воздуха, размера шва и типа склеиваемых поверхностей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед склеиванием нетипичных поверхностей рекомендуется выполнить предварительный тест. Не подвергать воздействию воды до полного отверждения. Не подходит для полипропилена, полиэтилена и тefлона.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Легкогорючий продукт. Необходимо соблюдать общие правила техники безопасности и противопожарной безопасности, касающиеся работы с легкогорючими веществами. Не допускать продолжительного контакта продукта с кожей. В случае попадания в глаза незатвердевшей массы промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей! Паспорт безопасности доступен по запросу.

УПАКОВКА

Картридж 310 мл, 12 картриджей в коробке.

Производитель:
KIM Jarolim Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
97232 Giebelstadt-Sulzdorf
Deutschland

Представительство в РФ:
ООО "Силент Трейд"
115569, г. Москва, Каширское шоссе, дом 80
Тел.: +7(495)105-94-33
Сайт: www.germetik-group.ru
Почта: info@germetik-group.ru

Информация, содержащаяся в данном техническом листе, базируется на результатах испытаний и опыта компании KIM Jarolim Im- und Export GmbH, обеспечивает необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции, мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения продукции или применением продукции не по назначению. Компания KIM Jarolim Im- und Export GmbH оставляет за собой право вносить изменения в технические листы продукции без предварительного уведомления.