



MARCON МАСТЕРБЛОК

Клей-пена для газобетонных блоков МАСТЕРБЛОК
(однокомпонентная полиуретановая)



Преимущества

- Клей сразу же готов к применению из баллона и полностью заменяет kleящие составы и смеси.
- Вспененная пенополиуретановая основа с низким коэффициентом теплопроводности позволяет избегать мостиков холода и промерзания по шву.
- Структура клея гарантирует заполнение даже мельчайших щелей и пустот, обеспечивая высокую теплоизоляцию здания, и повышает энергосбережение.
- Равномерное и контролируемый выход из баллона с пониженным вторичным расширением - позволяет работать с продуктом даже неопытным мастерам.
- Рецептура низкого давления обеспечивает стабильность клеевого слоя и препятствует деформации поверхностей финишных покрытий.
- Повышенные адгезионные свойства для работы с пористыми материалами.
- Баллонная аэрозольная фасовка позволяет избежать лишней пыли и дополнительных работ, которые сопровождают приготовление клеевого состава из сухой смеси, и сделать возведение кладки быстрым и чистым.
- Подходит для работы с любым стандартным пистолетом для профессионально монтажной пены, не требует никаких дополнительных инструментов, продуктов и затрат.

Особенности

- Идеален для работы на объектах, где требуется быстрое возведение конструкций из газобетонных и пенобетонных блоков, кирпичей и других материалов, применяющихся в стандартной кладке.
- Удобен для простого и «чистого» возведения кладочных работ, позволяет избегать мостиков холода, убирает необходимость подготавливать дополнительную смесь, не нуждается в специализированных инструментах

Характеристики

Запах	Легкий специфический запах, в затвердевшем состоянии запаха не имеет
Цвет	Светло-бежевый/белый с желтоватым оттенком
Срок хранения	18 месяцев
Температура применения	От +0°C до +35°C
Температурный режим хранения	От +5°C до +35°C
Температурный режим транспортировки	От -20°C до +35°C
Время образования нелипкой поверхностной плёнки	5-10 мин.*
TM 1014:2013	
Время коррекции	До 5 минут*
Минимальное время фиксации	2 часа*
Время полной полимеризации	24 часа
Вторичное расширение ТМ 1010-2016	Макс. 10-20 %**
Термостойкость отвердевшей клей-пены:	От -55°C до +90°C, краткосрочно до +120°C

* При 20°C и отн. влажности 65% **При 23°C и отн. влажности 50%



Назначение

Предназначен для склеивания газобетонных блоков, а также крепления теплоизоляционных плит при утеплении подвалов, фундаментов, цокольных этажей, фасадов зданий и сооружений.

Перед использованием

Выдержать баллон не менее 12 часов при температуре +18°C - +20°C;

Применение

- Тщательно растянуть баллон, не менее 30 секунд;
- Снять защитную крышку;
- Навинтить пистолет на крестообразную насадку с резьбой;
- Перевернуть баллон в рабочее положение «ДНОМ ВВЕРХ».
- Рабочее положение баллона – ДНОМ ВВЕРХ.
- Клей наносится на одну из склеиваемых поверхностей.
- Клей наносить полоской толщиной около 2-4 см, отступая от края блоков до 5 см.
- После нанесения продукта прижать блоки друг к другу.
- Варианты нанесения клея зависят от толщины блоков.
- Увлажнение поверхности перед нанесением клея улучшает адгезию и ускоряет время отверждения клея.
- Дальнейшая обработка склеиваемых поверхностей (шлифовка, штукатурка, окраска и т.п.) возможна уже через 60 мин.
- Щели и неровности поверхности также можно выровнять kleem-пеной. Излишки отверженного клея обрезать острым инструментом.

Состав

Содержит 4,4' - дифенилметандиизоцианат, полиольный компонент, пропеллент углеводородный, диметиловый эфир. Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов. Объём баллона 1000 мл. Объём заполнения 750 мл.

Утилизация

Баллон (даже) пустой не сжигать, не прокалывать, не подвергать деформации (не сминать). Использованный баллон утилизировать в контейнер для мусора.

Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать только в вертикальном положении (клапаном вверх)! Баллон под давлением, не вскрывать! Не разбирать баллон и не давать детям! Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников тепла! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C! Температурный режим хранения: от +5°C до +35°C. Температурный режим транспортировки: от -20°C до +35°C.

Срок годности

18 месяцев с момента изготовления (смотри дату производства на дне баллона).

Меры предосторожности

Работать в хорошо проветриваемом помещении. В помещениях, где происходит распыление, некурить, не пользоваться открытым газом и скрообразующим оборудованием. Перед применением надеть защитные перчатки и очки. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергические реакции. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу промыть большим количеством воды. В случае попадания в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! **ОГНЕОПАСНО!**