




НИТРА ЭМАЛЬ (НЦ-132) Экспресс-сушка 10 минут!



Краткая аннотация

Фасовка

- литографированная металлическая банка – 0,7 кг,
- литографированная банка – 1,7 кг
- ведро 17, 16 кг
- барабан 45 и 48 кг

Технические условия:

ТУ 2314-196-49404743-2004

Назначение

Предназначена для окрашивания деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (оконные рамы, двери, деревянные постройки, трубы, ограды, скамьи, гаражи). Эластичное покрытие идеально подходит для защиты деревянных поверхностей. Покрытие эмали НЦ-132 устойчиво к действию воды, масел и моющих средств.

Расход:

1 кг на 8-10 м² в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения.

Применение

металлические поверхности очистить от ржавчины и окислы, деревянные - от грязи и пыли, ранее окрашенные НЦ эмалями поверхности – от непрочного держащегося старого покрытия; с поверхностей ранее окрашенных алкидными эмалями и масляными красками покрытия удалить полностью; обезжирить и просушить. При использовании краскораспылителя эмаль разбавить растворителем №646, при использовании кисти – растворителем № 650.

Свойства:

- универсальная
 - атмосферостойкая
 - для наружных и внутренних работ
- Высыхание**
каждого слоя эмали при температуре (20±2)°С – 10 мин., окончательного 3 часа.

Разрешительная документация:

1. Свидетельство о государственной регистрации
2. Декларация о соответствии

Пригодные подложки:

металл, дерево

