



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Удалитель краски (смывка) APS-A77

Универсальная смывка для всех типов бытовых ЛКП.

Смывка APS-A77 эффективно удаляет алкидные, нитроцеллюлозные, акриловые, эпоксидные, полиуретановые, порошковые полизэфирные, эпоксидные, а также другие лакокрасочные покрытия с алюминиевых, стальных, бетонных, кирпичных и других поверхностей. Смывка APS-A77 идеальна для проведения ремонтных работ. Может наноситься по влажной поверхности. Не коррозионно-активна по отношению к большинству поверхностей. Не содержит кислот.

Хорошо удаляет нагар с пригоревших металлических поверхностей.

Основные характеристики:

Внешний вид: вязкая жидкость желтого цвета.

Вязкость: обладает высокими тиксотропными свойствами.

Способы нанесения: наносится кистью, валиком, подходит для погружного метода, может наноситься с помощью аппарата безвоздушного нанесения.

Примерный расход при нанесении кистью: 500-1000 г/кв. м.

Время экспозиции: 10-50 минут.

Разбавление: возможно нанесение по влажной поверхности.

Температура применения: от +10 до +25 °C.

Коррозионная активность: не проявляется по отношению к большинству поверхностей.

Тара: стеклянная бутылка 0,5 л.

Инструкция по применению:

Перед нанесением смывки поверхность должна быть подготовлена. Если на поверхности имеются загрязнения, ее следует очистить с помощью воды, технического моющего средства, либо растворителя. При удалении старой краски, отслоившуюся краску необходимо зачистить с помощью щетки. Протестируйте смывку на малозаметном участке поверхности. Изолируйте те участки поверхности, которые не должны подвергаться контакту со смывкой с помощью металлического скотча. Перед использованием смывки рекомендуется несколько раз встряхнуть бутылку.

Нанесение с помощью кисти, валика, наливом: смывка APS-A77 наносится ровным слоем без разрывов и выдерживается на поверхности до растрескивания и вслучивания лакокрасочного покрытия 10-50 минут. Если на поверхности остаются участки с неудаленным лакокрасочным покрытием, то такие участки подвергаются повторной обработке смывкой. Размягченное лакокрасочное покрытие удаляется шпателем, скребком или струей воды при помощи аппарата высокого давления. Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 90 минут. Не допускать высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

Погружной метод применения смывки: смывка APS-A77 наливается в специальную химически стойкую ванну, а затем в ванну со смывкой погружается изделие. Для долговременной функциональности смывки необходимо обеспечить герметичность ванны. Время до растрескивания и вслучивания поверхности - 10-50 минут, в зависимости от толщины покрытия. Размягченное покрытие удаляется шпателем, скребком или струей воды при помощи аппарата высокого давления. Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 90 минут.



Авиационные лакокрасочные технологии

Промывка поверхности:

После обработки любым способом нанесения, в зависимости от последующих операций, поверхность следует промыть водой, техническим моющим средством либо органическим растворителем типа АЛТ602/218.

Меры предосторожности:

Работать в хорошо проветриваемом помещении. При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты: органов дыхания - респираторы, глаз - герметичные очки, рук - защитные перчатки. При попадании средства в глаза - немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания смывки на кожу, смыть водой с мылом.

Условия хранения:

Смывка должна храниться в герметичной таре, вертикально при температуре окружающей среды от -25 до +25°C. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от источников открытого огня, отопительных приборов. Хранить вдали от пищевых продуктов. Беречь от детей. Гарантийный срок хранения 36 месяцев.