

Блок

Клей для плит и блоков из ячеистого бетона (газобетон, пенобетон)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*	
Температура применения	+5÷30°C
Расход сухой смеси	1,6 кг/м ²
Расход воды для затворения	0,20-0,21 л/кг
Наибольшая крупность зёрен заполнителя	0,63 мм
Время пригодности раствора к использованию	4 часа
Подвижность растворной смеси	Пк2
Открытое время работы	15 мин
Время корректировки плитки	15 мин
Толщина слоя	2-3 мм
Марка по морозостойкости	F35
Марочная прочность	M50
Прочность сцепления с основанием на 28 сутки, не менее	0,5 МПа
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф	не более 370 Бк/кг

*При температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (60±10)%

Назначение

Сухая смесь для кладки плит и блоков силикатного и из ячеистого бетона (газобетона, пенобетона), для укладки силикатного кирпича при выполнении внутренних и наружных работ. Допускается проведение работ при температуре до -10°C (упаковка с маркировкой «снежинка»).

Описание продукта

Сухая строительная смесь на основе цемента, фракционированного заполнителя и функциональных добавок. При смешивании с водой образует удобную в работе пластичную растворную смесь, а раствор обладает высокой прочностью сцепления с основанием. Клей является водостойким и морозостойким.

Приготовление растворной смеси

Добавьте сухую смесь в ёмкость с заранее отмеренным количеством воды (на 25 кг (мешок) сухой смеси требуется 5,0–5,25 л) и перемешайте с помощью электромиксера или низкооборотной электродрели со специальной насадкой до получения однородной консистенции. Дайте растворной смеси постоять 10 минут и перемешайте её повторно. Растворная смесь готова к применению. Время использования готовой растворной смеси не менее 4 ч. В процессе работы рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь.

Порядок работы

Равномерно нанести готовую растворную смесь на поверхность блоков. Уложить блок на клеевой состав в течение 15 минут, пока растворная смесь сохраняет свои клеящие свойства. Корректировку блоков проводите не позже, чем через 15 минут после ее укладки. Для нанесения клеевого состава используйте шпатель с размером зуба 5 мм. Толщина слоя клеевого состава между блоками – 2-3 мм.

Условия хранения

Мешки с сухой смесью необходимо хранить в крытых помещениях, обеспечивая герметичность упаковки и предохранение смеси от увлажнения.



Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил хранения и указаний настоящей инструкции. Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.