MARCON
производство монтажной пены
www.marconflex.ru
info@m-fl.ru

ООО «МАРКОНФЛЕКС» 196128, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 19, корп. 1, лит. А, пом. 27-Н, офис 8
Р/С: 40702810916060005373 в ВТБ24 (ПАО) г. Санкт-Петербург
К/С: 30101810240300000707 БИК: 044030707 ОКПО: 69263032
ИНН: 7814488870 КПП: 781001001

Санкт-Петербург: (812) 449-66-45
Владивосток: (423) 260-55-57
Новосибирск: (383) 325-07-79
Москва: (495) 228-72-49

Пена монтажная бытовая

Компакт

Назначение:

Для профессионального монтажа оконных и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей, технических и инженерных коммуникаций, герметизации, тепло- и шумоизоляции помещений, строительно - каркасных конструкций.

Свойства:

Отверждается за счёт реакции с влагой воздуха. Обладает однородной мелкопористой структурой и отличной адгезией к большинству поверхностей за исключением тефлона, полиэтилена и поверхностей, покрытых силиконом. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге и плесени. Выдерживает высокую механическую нагрузку. Отвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать и оклеивать обоями.

Перед использованием:

- баллон энергично растрясти в течение *30 секунд;*
- снять защитный колпачок;
- накрутить на клапан баллона адаптер с полиэтиленовой трубкой;
- **перевернуть баллон в** рабочее положение «ДНОМ ВВЕРХ»**;**
- при условиях низкой влажности рекомендуется легкое увлажнение рабочей поверхности.

Применение:

1. температура баллона при применении: *не ниже +18°С;*
2. наносить пену, регулируя интенсивность выхода нажатием на адаптер;
3. учитывать зависимость характеристик пены от условий окружающей среды;
4. увеличение объёма пены: в *1,5 - 2,5 раза;*
5. время полной полимеризации: *6 - 8 часов;* при ширине шва *30 мм* и глубине *60 мм;*
6. первичное расширение - *70%,* вторичное - *150 - 250%;*
7. Незастывшая пена легко смывается универсальным очистителем монтажной пены **«MARCON»** или другими растворителями.
8. Застывшая пена легко срезается ножом и удаляется только механическим путем, или с помощью удалителя застывшей пены **«MARCON»**.
9. Для длительного сохранения физико-механических свойств пены, во избежание ее разрушения, защитить пену от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков *(шпатлевкой, водоэмульсионной краской и др.).*
10. НЕ НАНОСИТЬ ПЕНУ НА ПОВЕРХНОСТЬ, ПОКРЫТУЮ ИНЕЕМ ИЛИ ЛЬДОМ!

Состав:

Объём баллона: ***650 мл*** Объём заполнения: ***350 мл***

Содержит 4,4' - дифенилметан-диизоцианат, пропеллент углеводородный. *Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов.*

Утилизация:

Баллон *(даже)* пустой не сжигать, не прокалывать. Использованный баллон выбросить в контейнер для мусора.

Хранение и транспортировка:

Транспортировать только в вертикальном положении!

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше *+50°С!* Баллон под давлением, не вскрывать! Не разбирать и не давать детям!

Температурный режим хранения: *от +5°С до +35°С.*

Температурный режим транспортировки: *от -20°С до +35°С.*

Срок годности: 18 месяцев *с момента изготовления* (см. на дне баллона)

Меры предосторожности:

Работать в хорошо проветриваемом помещении. При недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания. В помещениях, где происходит распыление, не курить, не пользоваться открытым огнем и искрообразующим оборудованием. Перед применением надеть защитные перчатки и очки. Содержимое баллона вызывает раздражение глаз, органов дыхания, кожи. Может вызвать аллергию. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу: немедленно смыть большим количеством воды с мылом. В случае попадания в глаза: немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!

Информация:

Запах	Легкий специфический запах, в затвердевшем состоянии запаха не имеет
Цвет	Светло-бежевый с желтоватым оттенком
Срок хранения	*18 месяцев*

Технические характеристики:

Плотность пены ТМ 1019:2014	*42, 7 кг/м^3**
Время образования нелипкой поверхностной плёнки ТМ 1014:2013	*12-13 мин.**
Время до начала подрезки ТМ 1005-2013	*34-35 мин**
Время полной полимеризации	*24 часа*
Выход на упаковку ТМ 1003-2013	*до 12 л***
Термостойкость отвердевшей пены:	от - 55°С до + 90°С, краткосрочно до +120°С
* При 20°С и отн. влажности 65% **При 23°С и отн. влажности 50%	